



DEFINITION	Dispersion acrylique aqueuse intérieur
COMPOSITION	Charges issues du recyclage, poudre de marbre des Carrières du Boulonnais, résine acrylique.
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005/ FAMILLE I, Classe 7b ₂ .
PROPRIETES	Excellente résistance aux intempéries et adhérence sur la plupart des fonds courants.
UTILISATION	Application sur béton, ciment, plâtre, briques, parpaing... Convient également pour boiseries.
CARACTERISTIQUES	- Teintes : • JAUNE SAFRAN R1175 • SABLE DU CAP R1176 • ROUGE BRIQUE R3157 • LAVANDE R4106 • BLEU METISSE R5205 • VERT OLIVE R6196 • GRIS SILEX R7199 • GRIS ARDOISE R7200 • MARRON GLACE R8124 • BRUN ECORCE R8123 • BLANC ALBATRE R9016 • NOIR CHARBON RAL 9017 - Aspect : Mat - Temps de séchage : • Manipulable : 30 min • Recouvrable : 6 h La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques au moment de la mise en œuvre. - Rendement : 7 à 9 m²/Litre en moyenne - Viscosité : 14 ± 1 Poises à 20°C. - Densité : 1,25 ± 0.25
MISE EN OEUVRE	- Appliquer sur fonds sains, propres et secs (sur fonds alcalins, neutraliser par un traitement acide ou isoler avec une couche de peinture façade type PLIOLYD). - Mode d'application : Brosse, rouleau, pistolet. - Dilution et nettoyage : Eau - Précautions d'utilisation : NE PAS APPLIQUER SOUS UNE TEMPERATURE < 5°C. - 2 couches recommandées pour un excellent rendu. - 1^{ère} couche : diluer à 5/10% (eau)
CONDITIONNEMENT	0,750 L, 4L et 15 L.
STABILITE au STOCKAGE	2 ans en emballage d'origine non desserti. CRAINT LE GEL.